

Universal Super ágyazóhabarcs – hidraulikus/keramikus kötésű

Tulajdonságai és alkalmazási területei:

- A teljes cserépkályha összeállítására alkalmas légrése és légrés nélküli építési módban
- A kötési viszonyok (hidraulikus/keramikus) miatt minden hőmérsékleti tartományban egyenletesen magas kötőszilárdságot mutat
- Nagyon rövid időn belül belépő hőmérséklet nélkül is magas kötőszilárdságot ér el, mely lehetővé teszi a racionális

Bedolgozása:

- A zsák teljes tartalmát öntsük egy tiszta, száraz edénybe és a felhasználás előtt szárazon keverjük át, majd használat után
- A habarcs keveréshez ivóvíz minőségű vizet használjunk, az előírt mennyiségben
- Ismételt felkeveréssel a bedolgozási időt megnyújthatjuk
- A megkeményedett anyagot már ne használjuk fel
- A megkeményedett keverék maradványait ne keverjük a friss habarcsához
- Csak annyi masszát készítsünk, amennyit 30 percen belül fel tudunk használni
- A bedolgozási hőmérséklet legalább +5 °C legyen
- A téglák, ill csempék előnedvesítése nem szükséges
- A 7 mm-es fugavastagságot lehetőleg ne lépjük túl
- A kötés időpontjától számítva már ne adjunk hozzá vizet
- A fazék- és a kötési idő függ a környezeti hőmérséklettől, a keverőfolyadék hőmérsékletétől, a hozzáadott ivóvíz mennyiségétől

Termékadatok:

Alapanyag bázis:	samott, agyag, cement		
Max. alkalmazási hőmérséklet: [°C]	1200		
Kötésfajta:	hidraulikus, keramikus		
Felhasználhatóság/tárolás:	6 hónap száraz, fagymentes helyen		
Bedolgozási víz/mennyiség: [l/100 kg]	ivóvíz, ca. 22		
Száraz sűrűség/anyagszükséglet: [t/m ³]	1,7		
Kémiai összetétel: [%]	Al ₂ O ₃ =30		
Fazékidő: [perc]	7		
Kötési idő: [perc]	9		
	110 °C	600 °C	1000 °C
Maradandó hosszváltozás: [%]	9,1	9,9	6,6
Nyomószilárdság: [N/mm ²]	0,8	1,2	1,7

Veszélyes anyag: a kemikáliákról szól törvény értelmében nem veszélyes anyag



Achtung

- timföldcmentet tartalmaz

- szilikogén porokat tartalmaz

H-mondat

H 332	Belélegezve ártalmas
H315/319	Bőr- és szemizgató hatású

P-mondat

P 202	Használat előtt minden biztonsági utasítást el kell olvasni és értelmezni
P 262	Kerülni kell a bőrrel, ruházattal való érintkezést és a szembejutást
P 280	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni
P305/351/338	Szembe kerülés esetén: vízzel néhány percig óvatosan öblögessük a szemünket. Az esetleges kontaktlencsákat lehetőség szerint távolítsuk el, majd öblögessünk tovább. Tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- Bőséges vízbevitel
- Orvoshoz fordulni

Gyártó/ Forgalmazó:

RATH Hungária Kft, 1106 Budapest, Porcelán u.1.
Tel:1-433-0043, Fax: 1-261-9052
www.rath.hu
www.rath-group.com, eMail: info@rath-group.com

