

Armierungsputz

Tulajdonságai és felhasználási területei:

- Alapvakolatként különféle külső vakolatstruktúrák kialakításához cserépkályhákhoz, kandallókhöz, kemencékhez
- Fedővakolata a kályhás vakolat (Hafnerputz), vagy a kreatív vakolat (Kreativputz) különböző szemcsenagyságokban kapható
- A kályhás vakolat (Hafnerputz) dörzsölt felületek esetén 3 mm-es felhordási vastagságig alkalmazható
- 3 mm-nél vastagabb vakolatok (dörzsvakolat), ill. különleges felületi struktúrák esetén (pl.kéregvakolat) a kreatív vakolat (Kreativputz) a megfelelő választás
- Ásványi, ill. természetes színezékek segítségével mindenféle színárnyalat elkészíthető

Bedolgozása:

- A falazott berendezés vakolása a száraz felfűtés után, hideg állapotban történjék
- A falazatot alaposan portalanítsuk, ill. távolítsuk el a habarcsmaradványokat
- A felületek előnedvesítése nem szükséges
- Nem sík felületű falazatoknál a kiegyenlítéshez Universal Supert alkalmazzunk
- Felhasználáskor először a zsák tartalmát szárazon keverjük át
- Folyadékkal való keveréshez kizárólag tiszta, ivóvíz minőségű vizet használjunk
- Az "Armierungsputz"-ot max.3 mm vastagságig hordjuk fel, majd ágyazzuk be az üvegszál erősítésű szövetet
- A látható felület kályhás vakolatból (Hafnerputz) vagy kreatív vakolatból (Kreativputz) áll
- Minden vakolat fehér, a vakolási felületeket az egyes munkalépések között nem kell teljesen kiszáritani
- Felületi szárítás után vékonyan hordjuk fel a kályhás vakolatot (3 mm-ig)
- Különleges kialakítású felületi struktúráknál a kreatív vakolatot alkalmazzuk
- A kreatív vakolattal 60 mm-es rétegvastagságig dolgozhatunk
- A kreatív vakolat kötési idejének gyorsítására vakolatgyorsítót használhatunk
- Kb. egyhetes levegőn száradás után fűtsük fel a kemencét

| | |
|---------------------------------------|---|
| Max. felhasználási hőmérséklet: [°C] | kb. 200 |
| Felhasználhatóság/tárolás: | 6 hónap száraz, fagymentes helyen |
| Bedolgozási víz/mennyiség: [l/100 kg] | ivóvíz, kb.7 l/25 kg |
| Anyagszükséglet: | 3 mm-es felhordási vastagság esetén kb. 5 kg/m ² |
| Max. szemcseméret: [mm] | 0-1 |
| Fazékidő: [perc] | >70 |

Veszélyes anyag: a kemikáliákról szól törvény értelmében nem veszélyes anyag



FIGYELEM

- timföld-cementet tartalmaz
- méshidrárt tartalmaz
- szilikogén porokat tartalmaz

H-mondat

| | |
|-------|----------------------------|
| H 332 | Belélegezve ártalmas |
| H 315 | Bőrizgató hatású |
| H 318 | Súlyos szemkárosodást okoz |

P-mondat

| | |
|--------------|--|
| P 202 | Használat előtt minden biztonsági utasítást el kell olvasni és értelmezni |
| P 262 | Kerülni kell a bőrrel, ruházattal való érintkezést és a szembejutást |
| P 280 | Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni |
| P305/351/338 | Szembe kerülés esetén: vízzel néhány percig óvatosan öblögessük a szemünket. Az esetleges kontaktlencsétek lehetőség szerint távolítsuk el, majd öblögessünk tovább. Tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz. |

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- Bőséges vízbevitel
- Orvoshoz fordulni

Gyártó/ Forgalmazó:

RATH Hungária Kft, 1106 Budapest, Porcelán u.1.
Tel:1-433-0043, Fax: 1-261-9052
www.rath.hu
www.rath-group.com, eMail: info@rath-group.com

